

PC/ABS LAY1000

Injection Molding, PC/ABS

Description

물성표(Mechanical Propertie Data Sheet)

항목(Properties)	조건(Test Condition)	규격(Test Method)	단위(Unit)	대표값(Typical Value)
----------------	--------------------	-----------------	----------	--------------------

물리적 성질(Physical)

비중(Specific Gravity)		ASTM D792	-	1.14
유동지수(Melt Flow Rate)	250°C_2.16kg	ASTM D1238	g/10min	7
성형수축율(Molding Shrinkage)	-	ASTM D955	%	0.5~0.8

기계적 성질(Mechanical)

인장강도(Tensile Strength)	50mm/min 3.2mm	ASTM D638	kgf/ cm ²	580
신율(Tensile Elongation)			%	50
굴곡강도(Flexural Strength)	10mm/min 6.4mm	ASTM D790	kgf/ cm ²	880
굴곡탄성율(Flexural Modulus)				25,000
충격강도(IZOD Impact Strength) Notch	3.2mm	ASTM D256	kg.cm/cm	50
	6.4mm		kg.cm/cm	-

열적 성질(Thermal)

열변형 온도 (Heat Deflection Temperature)	18.6kgf/ cm ²	ASTM D648	°C	110
	4.6kgf/ cm ²			-

난연(Flammability)

난연성(Flammability)	2.0mm	UL 94	Class	
	1.5mm		Class	-

전기(Electrical)

Comparative Tracking Index(CTI)		IEC 60112	Volts	
Surface Resistivity		IEC 60093	Ohm	
Dielectric Strength		ASTM D149	kV/mm	
Dielectric Constant		ASTM D150	sec	

주) 1. 상기 물성치는 당사의 측정 기준에 의거 측정된 수치이며, 측정법에 따라 수치가 달라질수 있습니다.

(The Above Values Are Only The Represetnatives Of Natural Color Specimen)

2. 본 자료는 법적자료로 사용할수 없습니다. (Not For Guarantee)

PC/ABS LAY1000

Injection Molding, PC/ABS

Description

0

Processing Guide (Injection Molding)

Processing Parameters	위치(Zone)	단위(Unit)	온도(Value)
Drying Temperature		°C	60~80
Drying Time		Hr	3~4
Minimum Moisture Content		%	0.08
Melt Temperature		°C	220~230
Cylinder Temperature	Rear	°C	230~250
	Middle	°C	240~260
	Front	°C	250~270
Nozzle Temperature		°C	250~270
Mold Temperature		°C	30~60
Back Pressure		kg/cm2	5~15
Screw Speed		rpm	40~70

작성일 (Updated) : 2019년 7월 3일

상기 성형 조건표는 위 그레이드의 표준 성형 조건표로써 사출기와 제품의 형상에 따라 성형 조건이 바뀔 수도 있습니다.

The above is a table of standard processing conditions for Grade and subject to change with dependent upon of injection molds